

IZBOLJŠA OPRIJEM SILIKONSKIH IN HIBRIDNIH TESNILNIH MAS NA RAZLIČNE POVRŠINE.



LASTNOSTI

- Enokomponenten prednamaz
- Na osnovi topil
- Enostavna uporaba
- Kemično odporen
- Prozorna tekočina na osnovi topil
- Ne vsebuje toluena ali drugih aromatičnih topil.

PODROČJE UPORABE

- V gradbeništvu za pripravo betonskih površin pred nanosom tesnilnih mas ali lepil
- V industriji avtomobilov za povečanje oprijema na plastičnih delih, kot so ohišja, notranji deli ali zunanje površine, pred nanosom tesnilnih mas ali lepil.
- Pri popravilih ali montažah omogoča boljši oprijem tesnilnih mas in lepil pri sestavljanju delov iz plastike ali kompozitnih materialov.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova	siloksani in silani v topilu
Vonj	karakterističen
Videz	prozorna tekočina
Specifična teža	pribl. 760 kg/m ³
Čas sušenja [zavisi od temperature okolice]	30-60 minut

NAVODILA ZA UPORABO

Površine morajo biti suhe, čiste, brez prahu in maščob. Gladke površine je treba rahlo pobrusiti, porozne pa mehansko očistiti. Na gladkih površinah so pogosto ostanki maziv in ločilnih sredstev, ki jih je treba očistiti s čistilom TTK SEAL Active cleaner. S čisto bombažno krpo očistimo površino, z drugo krpo pa zagotovimo, da je površina suha.

S čopičem ali gobico nanesemo prednamaz na zeleno površino, počakamo, da se osuši in nato nanesemo tesnilno maso. Čas sušenja prednamaza je odvisen od temperature v prostoru. Tesnilno maso nanesemo takoj po času sušenja prednamaza, vsekakor pa še isti dan, sicer se lahko površina kontaminira, kar povzroči odstopanje tesnilne mase od površine. Prednamaz naredi na površini neelastičen, tog film. Če prednamaz nanesemo na elastično površino, kot je guma, se lahko zgodi, da postane krhek in počni, kar lahko povzroči odstopanje od površine. Materiali, na katere nanašamo prednamaz, morajo biti zato trdi. Prednamaz se mora uporabiti za tesnilno maso, za katero je namenjen, ker lahko v nasprotnem primeru deluje kot ločilno sredstvo. V vsakem primeru priporočamo predhodni preizkus za vsak primer uporabe.

PAKIRANJE

- Kovinska doza , 1L=0,76kg
- Kantica 5L =5,78kg

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih in prezračeni prostorih pri sobni temperaturi in v originalno zaprti embalaži. Med skladiščenjem lahko pride do rahlega razbarvanja oziroma spremembe barve, vendar to ne vpliva na kakovost izdelka.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com