



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul

Tel: 01 75 401 97
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko
www.imo.si info@imo.si

NAVODILO ZA IZRAVNAVO IN DOBETONIRANJE Z IMOKRILOM

Navodila so namenjena zelo odpornemu in zanesljivemu tankoslojnemu dodajanju malt oziroma dobetoniranju notranjih in zunanjih površin.

Za notranjo uporabo je postopek isti le Imokril se bolj razredči, kot je razvidno iz tabele.

Podlaga mora biti temeljito očiščena in **obrušena nestrjene cementne skorjice**.

Zunanje površine svetujemo dan prej oprati pod visokim pritiskom.

Na opran beton ne potrebujete predhodnega prajmerja, na samo pobrušen in posesan pa nanesete Imokril elastik razredčen 1:3.

V tankem sloju nato nanesemo polimer cementno posteljico to je mešanico Imokril elastika in suhe mešanice betona (2 vol dela peska 0-4 in 1 vol del cementa).

Mešanica naj bo tekoča, podobne viskoznosti kot npr. med, brez dodane vode. V bistvo je to tako imenovani špric, pripravljen z Imokril elastikom namesto vode. Takoj nato pa na svežo, tako pripravljeno polimer cementno posteljico položimo beton.

Če je beton ali malta v tanjšem sloju od 5cm, mu je potrebno dodati ustrezno količino Imokril elastika. Tako bo kvalitetnejši, z manj skrčka in manjšo možnostjo izsušitve. Več kot je Imokrila v betonu odpornejši je na pokanje in zmrzal. Potrebno ga je zaščititi pred soncem in prve dni večkrat malo porositi z vodo. S tem dobite precej večjo trdnost.

Izredno visoke trdnosti dobite z gostim betonom, ki ga temeljito zbijete.

Isti postopek in receptura je uporabna tudi za sanacijsko malto, recimo za popravilo roba balkona.

POZOR receptura je samo informativna v kg in ne v volumskih deležih. Beton pripravite take gostote kot zahteva namen uporabe in sestava, ter vlažnost peska. Za zamešanje pa uporabite ustrezno razredčen Imokril elastik, kot je navedeno v tabeli. Spodaj je tabela s priporočenimi recepturami in porabo.

Skupna poraba Imokrila je za zunaj 1,3 kg/m² neodvisno od debeline estriha, kar znese po maloprodajnih cenah z DDV 5,12 EUR/kg. Za znotraj pa 1 kg/m² oziroma 3,94 EUR/m².

Dodajanje Imokril elastika v betonski tlak. Receptura za 1m ³ estriha v kg.						
debelina estriha	posteljica	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm
pesek 0-4mm vkg	20	1620	1620	1620	1620	1620
cement v kg	10	320	320	320	320	320
Za m ² tlaka	10	100	50	33	25	20
voda		80	120	133,3	140	160
Z U N A J	Imokril elastik	5	80	40	26,7	20
	Razmerje Imokril elastik : voda	1:1	1:3	1:5	1:7	
	Poraba Imokril elastika na m²	0,5	0,8	0,8	0,8	0,0
Z N O T R A J	voda	1,5	100	130	140	145
	Imokril elastik	3,5	60	30	20	15
	Razmerje Imokril elastik : voda	1:1,7	1:4,3	1:7	1:9,7	
	Poraba Imokril elastika na m²	0,4	0,6	0,6	0,6	0,0