

LASTNOSTI

IMOGLAT - SB je stenska izravnalna masa na osnovi apna, cementa, kalcitnih polnil in posebnih dodatkov. Odlikuje jo dobra paropropustnost, obdelavnost, visoke trdnosti, odpornost na vodo in pokrivnost.

UPORABA

IMOGLAT - SB je namenjena za izravnavo sten in stropov do debeline 2 mm v enem sloju. Uporabljamo jo za kitanje finih ometov ali pa kot končni sloj na izravnalno maso Imoglat AP ali CE. Na Imoglat - SB lahko nanašate vse vrste zidnih barv. Masa je enkratna za kitanje sten umazanih od cigaretne dima, saj je ena redkih, ki jih v dveh slojih popolnoma prekrije. Lahko jo uporabimo tudi na zunanjih površinah, vendar zamešano z emulzijo Imokril.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Delovna temperatura | +5 do +30°C |
| Voda za pripravo | 6-7 l na 15 kg suhe mešanice |
| Čas uporabnosti pripravljene mase | min. 4 ure |
| Končna trdnost | po 14 dneh |
| Debelina nanosa | max. 2 mm v enem sloju |
| Čas do nanosa drugega sloja | 24 ur |
| Poraba | cca 1 kg/m ² odvisno od podlage in debeline nanosa |
| Čiščenje orodja | v svežem stanju z vodo vsaki dve uri |
| Skladiščenje | zaradi kvalitetne embalaže ni posebnih zahtev |
| Rok trajanja | 24 mesecev |
| Pakiranje | PE vreče v natron vreči po 15 kg in v škatlicah po 5 in 2kg |

PODLAGA

Podlaga mora biti suha, vpojna, čista, brez sledov olja, maščob, barv in voskov, ravna, brez razpok in trdna. Podlage iz mavca, prašne, zelo vpojne in slabše podlage moramo očistiti in premazati z emulzijo Imokril, pet minut pred nanosom mase.

Podlaga mora biti dimenzijsko stabilna zato priporočamo nanašanje na več kot šest mesecev star beton oziroma porobeton. Grobi ometi morajo biti stari več kot 28 dni. Pri višjih temperaturah ali pri nizki zračni vlagi svetujemo navlažitev podlage z vodo ali še bolje z razredčeno Imokril emulzijo.

MEŠANJE

15 kg suhe mešanice z vrtnim strojem z mešalom vmešamo v 3-5 l čiste vode, da dobimo homogeno maso brez grudic. Maso pustimo 5 minut, da se vsi dodatki popolnoma raztopijo, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro premešamo. Tako pripravljeno lepilo je uporabno min 4 ure. Masi, ki je že v fazi vezanja, ne smemo dodajati vode. Za uporabo na zunanjih površinah moramo nadomestiti vso zamesno vodo z emulzijo Imokril.

VGRAJEVANJE

Na obrušeno in očiščeno podlago z gladilko nanesimo maso, jo močno vtremo in zgladimo. Večje neravnine in vdolbine, kot npr. prazne fuge pri zidu iz porobetona, moramo popolniti nekaj ur pred nanosom z izravnalno maso Imoglat AP ali CE. Za kvalitetno izravnavo priporočamo izravnavo v dveh slojih. V tem primeru je potrebno predhodni sloj na mestih, kjer smo ga obrusili, premazati z razredčeno emulzijo Imokril. Po uporabi orodje takoj operemo z vodo.

PODATKI ZA VARNOST

IMOGLAT - SB ima oznako nevarnosti Xi-dražilno. Ker vsebuje cement in apno, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Gornji podatki so zbrani po naši najboljši vednosti na osnovi naših poskusov in izkušenj iz prakse. Pravilna in s tem uspešna uporaba naših proizvodov je izven naše kontrole. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in neakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Za strokovno pomoč smo vam vedno na voljo na tel 041 655 415.