



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul

Tel: 01 75 401 97
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko
www.imo.si info@imo.si

IMOLASTIK FOLIJA modra širine 1m verzija 1.1

Imolastik tesnilna polietilenska folija 0,5mm*1m modra
za tesnenje na terasah, balkonih, bazenih, v kopalnicah in industrijskih objektih

LASTNOSTI

Imolastik tesnilna polietilenska folija širine 1meter z obojestransko oblogo iz netkanega filca iz polipropilena odličen oprijem vseh hidroizolacijskih premazov in lepil. Je vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Od sive folije se razlikuje po tem, da je precej manj elastičen in tanjši.

Barva: modra
Debelina: 0,5mm
Širina: 100mm
Teža: 300g/m
Pakiranje: po 30m² v kolutu

UPORABA

Imolastik modra folija se uporablja kot nadomestilo tesnilnega premaza. Zaradi obojestranskega mikroflisa se ga lepi z vsemi hidroizolacijskimi premazi ali lepili za keramiko, tako na cementni osnovi kot tudi polireatanski in epoksidni.

Svetujemo lepljenje z cementnimi lepili C2 ali C2 S1. Preklopa med posameznimi trakovi mora biti vsaj 10cm.

Primeren je predvsem za kopalnice, tuš kabine, savne, kot tudi za bazene in industrijske objekte s stalnim pritiskom vode.

Prednost traku je, da ni potrebno, da je beton povsem suh, velika kemijska obstojnost in trajnost izdelka ter hiter način izvedbe. Lahko se hkrati lepi trak in takoj nato keramika nanj. Potrebno je le počakati nekaj dni preden se fugira, da se lahko lepilo pod keramiko posuši. Uporablja se tudi na balkonih a mi svetujemo tam uporabo debelejših folij sive barve.

Na balkonih svetujemo polaganje 3cm čez rob in potem polaganje balkonske obrobe z odmikom. Tako zagotovimo, da morebitna voda na foliji ne teče po robu balkona ampak kaplja z balkonske obrobe. Glejte Slika1 na koncu dokumenta.

S trženjem smo začeli v letu 2015 zato lastnih izkušenj z večjih zunanjih površin še nimamo. Imamo pa v testiranju objekte. Izkušnje vseh proizvajalcev v Evropi, pa so po njihovih zagotovilih, zelo dobre.

TEHNIČNI PODATKI

Fizikalna lastnost	Metoda testiranja	Izmerjena vrednost
Pritisk do razpočenja	Interno	3,0bar
Vlečna sila vzdolžno	DIN EN ISO 527-3	96 N / 15mm
Vlečna sila prečno	DIN EN ISO 527-3	47 N / 15mm
Pretrg vzdolžno	DIN EN ISO 527-3	pri 86% raztezka
Pretrg prečno	DIN EN ISO 527-3	pri 83% raztezka
Prečno raztezanje pri 25%	DIN EN ISO 527-3	2,6 N /mm
Prečno raztezanje pri 50%	DIN EN ISO 527-3	2,9 N /mm
Odpornost na pritisk vode	DIN EN 1928 (Version B)	>1,5bar
UV obstojnost (200 h, 254-360 nm)	DIN EN ISO 4892-2	500h
Oprijem lepila za keramiko na trak	DIN EN ISO 4892-2	0,2 N /mm ²



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul

Tel: 01 75 401 97
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko
www.imo.si info@imo.si

Standardov z zahtevanimi lastnostmi ni, zato vsak proizvajalec z izjavo o primernosti izdelka zagotavlja ustreznost.

Meritve izvedene v

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
FG Organische Baustoffe und Holzwerkstoffe
Hopfengarten 20, D-38102 Braunschweig
Številka testnega poročila: 5016/127/09 z dne 08.05.2009

in kontrolirane v našem laboratoriju.

Odpornost na kemikalije:

Pritisk do pretrga pri odležavanju 7 dni v raztopini

Raztopina	Ocena odpornosti	vrednost
Solna kislina 3%	odlična	>1,5bar
Žveplena kislina 5%	odlična	>1,5bar
Citronska kislina 100g/l	odlična	>1,5bar
Mlečna kislina 5%	odlična	>1,5bar
Kalijev hidroksid 3% / 20%	odlična	>1,5bar
Natrijevim hipokloritom 0,3 g / l	odlična	>1,5bar
Slana voda (20g / l Morska voda sol)	odlična	>1,5bar

Iz tabele je razvidno, da je trak tudi po odležavanju v različnih kislinah in lugih vodotesen.
Po DIN EN 1928, verzija B še vedno zdrži 24 ur na 1,5bar.

Certificiran po DIN ISO 9001:2008

Made in Europe

GARANCIJA:

Zaradi trajnih lastnosti in visoke kakovosti ima izdelek 5 letno garancijo obstojnosti po zgoraj navedenih lastnostih.

Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Za strokovno pomoč smo vam vedno na voljo na tel. 041 655 415.



Slika 1